

TITLE PAGE

13. Bleichherden beim katalytischen Cracken.  
Remarks on bleaching earths.

Frame No. 106

Hochdruck-Druck

Hochdruckversuche  
Behn/Lu, 558

Bleicherden  
Karl Krashinsky

(12)

A III A

Bleicherden beim katalytischen Kracken.

(Nach Bericht Dr. Free v. 17.4.39)

Die Handelsprodukte Superfiltral, Terrana und Tensil geben gleichwertige Spaltwirkung. Daneben ist eine Reihe von technisch behandelten Erden gleichwertig. Die meisten Erden, sowohl unbehandelte wie technisch behandelte, sind schlechter. Bei den Erden besteht keine direkte Beziehung zwischen Entfärbungsvermögen und Spaltwirkung.

Terrana wird durch HF-Behandlung nicht spaltaktiver, wohl aber empfindlich gegen H-Verbindungen (Anilin).

gez. Schneider.