

3996-30/301 et al.

98

002221

Gruppen

I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft,  
z.Hd. des Herrn Dr. Schellmann,  
Berlin NW 7,  
Unter den Linden 78.

Geheim

Dr. Htm/Wo. 8.8.1942.

Wir nehmen Bezug auf die fernmündliche Unterhaltung zwischen Ihnen und Unterzeichnetem und teilen Ihnen die gewünschten Daten mit:

1.) SS 1106 - Dicköl - Juli-Lieferung.

Viskosität bei 38°	73,70	Englergrade	
" " 50°	37,75	"	
" " 80°	10,21	"	
" " 99°	5,54	"	
Viskositätsindex	118		
Flammpunkt	328°		
Anilinpunkt	146°	Conradson-Test	0,12
Stockpunkt	minus 29°	Hartasphalt	0
Neutralisationszahl	0,056		
Versiefungszahl	0,22		
Dichte bei 20°	0,865		

2.)

Laborversuch zur Herstellung eines Öles mit einer Viskosität von 4,6

Viskosität bei 38°	56,45	Englergrade	
" " 50°	29,57	"	
" " 80°	8,50	"	
" " 99°	4,73	"	
Viskositätsindex	117		
Flammpunkt	293°		
Anilinpunkt	140°		
Stockpunkt	minus 28°		

002222

8.8.1942 I.G. Farbenindustrie A.-G., Herrn Dr. Schellmann,  
Berlin.

3.) Zylinderöl  
Lieferung vom 29.7.1942 an die Deutsche Reichsbahn

Viskosität	bei 50°	86,84	Englergrade
"	" 80°	18,71	"
"	" 100°	9,0	"
Flammpunkt		318°	
Stockpunkt	minus	26°	
Dichte bei 20°		0,886	

Heil Hitler!  
NORDDEUTSCHE MINERALÖLWERKE STETTIN GMBH

Dr. Hartmann