

20. 6. 1942. III/Pf.

Herrn Dr. Pier

Literaturzusammenstellung über Athylen-Schmieröl

971

(ohne Geheimanmeldungen)

Die Polymerisation vdn Athylen unter Druck in Gegenwart von AlO₁₃ wurde zuerst von Ipatieff (B. 44 (1911) 2973) untersucht. Später veröffentlichten Ipatieff u. Routhais (B. 46 (1913) 1748) und Szénya (Przemysl Chemiczny 12 (1928) 637) weitere Arbeiten über die Athylenpolymerisation.

Stanley, Nash, Bowen (J. Inst. Petrol. Techn. 16 (1930) 830) berücksichtigen zuerst die Schmierölfabrikation bei ihren Untersuchungen.

Literaturzitat	Reaktionsbedingungen	Ausbeute	Eigenschaften
Nash, Bowen, Stanley J. Inst. Petrol. Techn. 16 (1930) 830	5-10°, 35-40 atm in Petroleum, AlO ₁₃ ,	0,4 Stde 01 davon: 36 % Schmier- öl 61 Fraktion	Bei Reaktionsdruck 15°: V.I. - 30; spez. Gew./15,5°
	AlO ₁₃ , 35 atm 75° 100° 150° 180°	5 g Stde 01 8 " 01 10 " " 23 "	Viskosität centistokes 37,8°: 112 Bei 150°: V.I. - 230 Spez. Gew./15,5°: 0,921
			Viskosität centistokes/37,8°: 200
Waterson, Tullerors, Thim et Ind. Socie. 29 (1933) 496 J. Soc. Chem. Ind. 49 (1930) 349-T	70-150 atm in Pentan 125-150°	10% Stde 01 mit 30% Schmieröl- Fraktion	V.I. + 13 Viskosität: Saybolt sec./90°c 61,4
Sullivan, Voorhees, Hooley, Shunkland Ind. Eng. Chem. 23 (1931) 604	21-93° in Benzinh- lösung AlO ₁₃		V.I. - 150 Viskosität: Saybolt sec. 99°c : 80
Ipatieff, Gross Am. Soc. 58 (1936) 935	AlO ₁₃ + HCl 20-30°, 20 atm	01 mit 2% Schmieröl	
Waterson, Tullerors, Loendertza Trans. Faraday Soc. 52 (1936) 522		stellten fest, daß die Schmierölfraktionen oxygenreiche Kohlenwasserstoffe enthalten. Fraktionen mit dem Mol.Gew. 250-350 enthalten 1 Ring/Mol., mit dem Mol.Gew. 530 2 Ringe/Mol., wodurch die niederen Werte des V.I. erklärt werden.	
Kaussels, von Kraevogel, Waterson Keo. 52 (1940) 702 (Metallische Petrol. Wiss.)	125 atm, 175° in Gegenwart von H ₂ , Ni, AlO ₁₃ , 1 h Pentol-Lösung	280 g/Stde mit 70-80% Schmieröl- Fraktion	V.I. 70-100 gesättigte Pro- dukte mit wenig oxygenreichen Ver- bindungen

203811

Literaturzitat	Reaktionsbedingungen	Ausbeute	Eigenschaften
Atkinson, Storoh. Ind. Eng. Chem., 26 (1934), 1120	Zwei-Stufen-Vol- fahren: 1. Therm. Polym. ohne Lat. 370-390°; 50-70at.	30-35% Schmelz- pt. bezogen auf flüss. Polymeri- spt der 1. Stufe	V.I. 108 Viskosität Saybolt sec./99° 44
Hall, Wiggins, Nash. J. Inst. Fuel, 9 (1935) 44, 106	Al + AlCl ₃ ; 300°	300°	V.I. 67 Viskosität centistokes 37,8°: 161° spez. Gew. 15,5°: 0,902
Elkington E.P. 358.069; 1931	AlCl ₃ oder andere unorg. Halogenide + organische, polare Verbindun- gen (Nitrobenzol) + inakt. metall. Halogenide (NdCl)	Florideerde	V.I. 40 Viskosität centistokes 37,8°: 217 spez. Gew.: 15,5°: 0,890
Howes E.P. 372.763; 1932	BF ₃ ; 70 atm;	an d. Temp.	
Otto, Brünnigof Chem. B (1927) 321			V.I. 45 Viskosität centistokes 37,8°: 133. Die Gegenwart von CO verzögert die Kask- longgeschwindig- keit stark. Heiß
Befmünch, Etto, Stegemann E.P. 313.067; 1928 E.P. 307.802 E.P. 1.085.060; 1929 1933. 434	BF ₃ , Druck, in Gegenwart von H ₂ O Halogenensäuren halogenierten Kohlenwasserstoffen		

Literaturzitat	Kontaktbedingungen	Ausbeute	Eigenschaften
Hoffmann, Otto, Stegemann S.P. 293 447; 1927 A.P. I 811 130; 1931 P.F. 632 768.	BF_3 oder AlCl_3 ; Ni als Beschleuniger		100% Sig. Polymeri- sation statt 20% ohne Ni. Die dünflüssiger als ohne Ni.
Nash, Stanley, Brown, Petrol. Times 24 (1930) 799			
Hoffmann, Otto, Stegemann DRP 507 919 A.P. I 885 650 du Pont de Nemours A.P. 21 183 503 I.G. Ital. P. 373 953 FP 793 226	$\text{BF}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ oder HF		Steigerung der Polymerisations- geschwindigkeit durch Zusatz von H_2O oder HF .
Standard Oil Co. A.P. 2 111 831; 1932	350 - 400°C, 1350 atm, ohne Katalysatoren		I. mindestens 100% Viskosität Saybolt 93:79
Standard Oil Co. U.P. 800 155; 1936	Polymerisation von Kreougassen; 490° AlCl_3		Viskosität Saybolt 90:99° 10 - 10 000
Standard Oil Co. A.P. 2 216 372; 1937	Polymerisation von Kreougassen; AlCl_3 , BF_3 oder ähnlich, sehr erhöhte Temp. und Druck. Anschließend Hydrat- ierung; 150 atm, 260°C Ni		Siedepunkt 178°C
Standard Oil Co. U.P. 1 947 366; 1932	Polymerisation von Olefingasen 225-1350 atm, 400-570°		

Die in Gegenwart von AlCl_3 erhaltenen Spinnervolutions sind gesättigt und stabil, haben aber einen zu kleinen V.I.. Die höherdendenden Kohlenwasserstoffe sind zu viskos.

Durch Temperatursteigerung wird die Polymerisationsgeschwindigkeit merklich gesteigert, die Lebensdauer der Kontakten jedoch erheblich verkürzt. Außerdem werden Nebenreaktionen wie Reaktion und Dihydrieren begünstigt.

Ein Patent der Standard Oil Co. (A.P. 2 111 831) wird der V.I. namentlich verbessert, wenn man die Polymerisation ohne Kontakt bei über 1000 atm vornimmt. Die Oxidationsbeständigkeit der Athylensohlarole ist

geringer als die der natürlichen Schmieröle, obgleich die Harzbildung gering ist. Die Öle, die bei niedriger Temperatur hergestellt werden, sind stabiler.

In Gegenwart von metallischem Al entsteht bei höheren Temperaturen eine metallorganische Zwischenverbindung der Kohlenwasserstoffe, die katalytisch aktiv ist, so daß sich beträchtliche Mengen flüssiger Olefine bilden, die in einer zweiten Stufe zu Schmierölen mit hohem V.I. polymerisiert werden können. (Hall, Birmingham, 1937; Howes, S.P. 363 846; 1931).

Die Anwendung von BF_3 als Katalysator bei höherer Temperatur bewirkt eine Verminderung des V.I.

Die Eigenschaften von Schmierölen, die bei der Polymerisation technischer Athylenkonzentrate entstehen, werden von Petrov, Antzuz, Pozhiltszeva, Kellner 12 (1933) 293 beschrieben (Jahrgang unvollständig im Archiv; die betreffende Nummer fehlt).

Der Polymerisationsmechanismus wurde von Stanley (J. Soc. Chem. Ind., 49 (1930) 349 f.) von Guster, Yohé (Am. Soc. 55 (1933) 1248, 5075), Ipatieff (Catalytic reactions at high temperatures and pressures, 1936) untersucht.

Ende